



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha, wolna od pyłu i plam.

- Gładkie powierzchnie należy zmatowić.
- Należy naprawić wszystkie uszkodzenia podłoża a luzne lub spekane powłoki farb usunąć.
- Należy dokładnie usunąć ślady pleśni, glonów i alg.
- Przed malowaniem należy przeszlifować powierzchnie.
- Nie malowane drewno i metal należy przed malowaniem zagruntować za pomocą odpowiedniego podkładu.

Specyfikacja produktu

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Rozcieńczalnik: | Woda |
| Lepkość: | 85 - 90 KU |
| Stopień Połysku: | Półpołysk: 20 - 30 przy 60° |
| Temperatura zapłonu: | N/A |
| LZO (g/l): | 4 |
| Zawartość części stałych (wagowo): | 39.5 |
| Wydajność: | 10 m ² /L |
| Zalecana grubość warstwy na mokro: | 0.08 – 0.12 mm |
| Sucha dotykowo: | 1 h |
| Kolejna warstwa po: | 2 - 4 h |
| Temperatura podczas aplikacji: | 10–32°C |
| Temperatura podczas przechowywania: | 5–38°C |
| Chronić przed mrozem | |

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy o odpowiedzialną utylizację produktu. Pozostałości produktu należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Farby nie należy wprowadzać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Produkt należy chronić przed zamrażaniem.

MALOWANIE

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyrobu nie należy stosować przy podwyższonej wilgotności lub do malowania bezpośrednio nasłonecznionych powierzchni. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10 °C. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Należy zakupić wystarczającą ilość farby do wykonania całej pracy. W przypadku kupowania kilku opakowań farbę należy wcześniej zmieszać w celu ujednolicenia wyrobu. W przypadku konieczności dokupienia wyrobu należy zakończyć malowanie przy odcieniach architektonicznych.

- Należy nałożyć 2 warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku.
- Farbę należy nakładać obficie, zaczynając od nie pomalowanej powierzchni, kończąc delikatnymi pociągnięciami wzdłuż usłojenia drewna na obszarze, który został wcześniej pomalowany. Produktu nie należy nakładać w nadmiarze w postaci cienkiej warstwy.
- Przy nakładaniu na mocno kontrastowe podłoża mogą być wymagane dodatkowe warstwy farby.
- Produktu nie należy rozcieńczać.
- Kolejne warstwy należy nakładać po min. 4 godzinach od nałożenia poprzedniej warstwy (w zależności od warunków atmosferycznych)

PO MALOWANIU

- Należy usunąć z narzędzi używanych do malowania tak dużo farby jak to możliwe i następnie umyć je w wodzie z mydłem.
- Zachłapania należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej szcierki..

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/d): 130 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 20 g/l VOC

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: 223064173