Valspar Pro Tynk Silikonowy – Baza 25 kg



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

• Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, bez plam, pyłu i wykwitów solnych lub biologicznych.
• Podłoża o słabej przyczepności takie jak np. odspojone tynki i powłoki malarskie należy usunąć.
• Nierówności podłoża należy wyrównać za pomocą odpowiedniej szpachli.
• Tynk może być nakładany na nowe podłoża mineralne po min. 28 dniach od ich wykonania.
• Podłoże należy zagruntować **Valspar® Pro UNIWERSALNY GRUNT POD TYNK** na min. 24 godziny przed nałożeniem tynku.
• W celu uzyskania najlepszego efektu kolorystycznego należy stosować grunt w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

Specyfikacja produktu	
Rozcieńczalnik	Woda
Faktura tynku	Baranek
Maksymalna grubość ziarna	1,5 mm
Temperatura zapłonu	nd.
Czas schnięcia	Min. 24 h
Wydajność	ok. 2,5 kg/m^2
Temperatura podczas aplikacji	5-25^o C
Temperatura podczas przechowywania	5-38^o C
Przepuszczalność pary wodnej	V2
Absorbcja wody	W3
Przyczepność	$\geq$ 1 Mpa
Chronić przed mrozem	

NAKŁADANIE

• Bezpośrednio przed nakładaniem produkt należy wymieszać przy użyciu wolnych obrotów mieszarki w celu ujednolicenia konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane gdyż może prowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.
• Tynk nałożyć na podłoże równomierną warstwą, na grubość ziarna, przy użyciu pacy wykonanej ze stali nierdzewnej. Następnie, używając pacy plastikowej, należy ukształtować strukturę baranka, zacierając nałożony tynk ruchami kolistymi w jednym kierunku.
• Prace na jednej powierzchni należy wykonywać produktami z tej samej partii produkcyjnej, pracując bez przerw, łącząc obszary robocze metodą mokre na mokre.
• Czas schnięcia nałożonego tynku wynosi min. 24 godziny. Niska temperatura i/lub podwyższona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i może powodować trudności w aplikacji.
• Podczas nakładania i wysychania tynku temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić od +5°C do +25°C i powinna być wyższa od temperatury punktu rosy o min. 3°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić maks. 85%. Wyrobu nie należy stosować podczas mgły lub przy deszczowej pogodzie. Podczas nakładania i wysychania tynk należy chronić przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych i wiatrem. W tym celu zaleca się stosowanie odpowiednich siatek ochronnych. W przypadku niektórych kolorów produkty pochodzące z różnych partii produkcyjnych mogą się nieznacznie różnić odcieniem. W przypadku posiadania wyrobów z różnych partii w tym samym kolorze, zaleca się ich wymieszanie w celu ujednolicenia odcienia. Przed nałożeniem wyrobu należy sprawdzić zgodność koloru ze złożonym zamówieniem. Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji, z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego i większe ryzyko pogorszenia właściwości estetycznych i eksploatacyjnych wykonanej wyprawy tynkarskiej.
• Tynk nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach narażonych na działanie wody.

PO NAKŁADANIU

• Narzędzia używane do tynkowania należy umyć w wodzie z mydłem.

• Zachlapania należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej ścierki.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

• Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt należy przechowywać w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, stojących pionowo pojemnikach. Składować w temperaturze od +5°C do +25°C.
• Postepowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po produkcie: przekazać do najbliższego Punktu Zbiórki Opakowań po środkach niebezpiecznych; pozostałości produktu nie usuwać do kanalizacji i cieków wodnych.
• Czas składowania wynosi 24 miesiące, data produkcji jest nadrukowana na etykiecie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Mieszanina wodna na bazie żywicy syntetycznej, dodatków i wypełniaczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Środki ostrożności: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z przepisami krajowymi.
Informacje BHP i PPOZ: Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Więcej informacji w karcie charakterystyki.
Zawiera produkt biobójczy. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [nr CAS 55965-84-9] i 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on [nr CAS 26530-20-1]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: 22 30 64 173