



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha, wolna od pyłu i plam.

- Gładkie powierzchnie należy zmatowić.
- Należy naprawić wszystkie uszkodzenia podłoża a luzne lub spekane powłoki farb usunąć.
- Należy dokładnie usunąć ślady pleśni, glonów i alg.
- Przed malowaniem należy przeszlifować powierzchnie.
- Nie malowane drewno i metal należy przed malowaniem zagruntować za pomocą odpowiedniego podkładu.

Specyfikacja produktu

Rozcieńczalnik:	Woda
Lepkość:	85 - 90 KU
Stopień Połysku:	Polpołysk: 20 - 30 przy 60°
Temperatura zapłonu:	N/A
LZO (g/l):	4
Zawartość części stałych (wagowo):	43.7
Wydajność:	10 m ² /L
Zalecana grubość warstwy na mokro:	0.08 – 0.12 mm
Sucha dotykowo:	1 h
Kolejna warstwa po:	2 - 4 h
Temperatura podczas aplikacji:	10–32°C
Temperatura podczas przechowywania:	5–38°C
Chronić przed mrozem	

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Prosimy o odpowiedzialną utylizację produktu. Pozostałości produktu należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Farby nie należy wprowadzać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Produkt należy chronić przed zamarzaniem.

MALOWANIE

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyrobu nie należy stosować przy podwyższonej wilgotności lub do malowania bezpośrednio nasłonecznionych powierzchni. Produkt należy stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10 °C. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Należy zakupić wystarczającą ilość farby do wykonania całej pracy. W przypadku kupowania kilku opakowań farby należy wcześniej zmieszać w celu ujednoczenia wyrobu. W przypadku konieczności dokupienia wyrobu należy zakończyć malowanie przy odcieniach architektonicznych.

- Należy nałożyć 2 warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku.
- Farbę należy nakładać obficie, zaczynając od nie pomalowanej powierzchni, kończąc delikatnymi pociągnięciami wzdłuż usłojenia drewna na obszarze, który został wcześniej pomalowany. Produktu nie należy nakładać w nazbyt cienkiej warstwie.
- Przy nakładaniu na mocno kontrastowe podłoża mogą być wymagane dodatkowe warstwy farby.
- Produktu nie należy rozcieńczać.
- Kolejne warstwy należy nakładać po min. 4 godzinach od nałożenia poprzedniej warstwy (w zależności od warunków atmosferycznych)

PO MALOWANIU

- Należy usunąć z narzędzi używanych do malowania tak dużo farby jak to możliwe i następnie umyć je w wodzie z mydłem.
- Zachłapania należy natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej szcierki..

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/d): 130 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 20 g/l VOC

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: 223064173